

PRODUIT ISOLANT	FCV-700
------------------------	----------------

CLASSIFICATION S/EN 1094-1	
--------------------------------------	--

RÉFÉRENCE		0518	PY	GROUPE	FAMILLE	ESTANDAR
				TX	10	

ANALYSE CHIMIQUE MOYENNE (Obs "A")

AL2O3	40,0	%
SiO2	55,0	%

PROPRIÉTÉS

Température de classification	650	°C	EN 1094-1
Densité apparente (kg/m3)	500		
Conductivité thermique (w/mk)			

FORMATS ET EMBALLAGES

"A" Méthode alternative = Spectrométrie par FRX

Normes indiquées applicables. Autres normes s/accord préalable.

Les caractéristiques techniques représentent les valeurs moyennes obtenues selon des méthodes d'essais reconnus sur les matériaux normalisés, elles sont soumises aux variations normales de fabrication et ne doivent pas être prises comme spécifications.

ÉQUIVALENCES

1N/mm² = 1MPa = 10,2 kg/cm²
 1kg/cm² = 0,098 Mpa = 0,098 N/mm²
 1W/m.K = 0,86 kcal/m h.K
 1Kcal/m.K = 1,16 W/m.K